

PowerTran™ Fluid

Multifunctional hydraulisk/växellåds/ sludrevsolja för lantgårdstraktorer

Conoco PowerTran™ Fluid är en multifunktionell olja som formulerats speciellt för bruk i lantgårdstraktorer, och Off Road maskiner som kräver ett enda smörjmedel för transmission, sludrev, våta bromsar och hydrauliska system. Den uppfyller kapacitetskraven för alla vanliga lantgårdstraktorer och annan lantgårdsutrustning som använder en allmän vätskebehållare.

Conoco PowerTran™ Fluid är utvecklad för att ge utmärkt oxidationmotstånd, skydd mot rost och korrosion samt tillsatsmedel mot skumning. Den har en utmärkt balanserad friktionell egenskap för att fungera i våta bromsar och kopplingar.

Applikationer

Conoco PowerTran™ Fluid rekommenderas för bruk i var maskinproducenten specificerar:

- AGCO (Deutz-Allis) Power Fluid 821XL
- AGCO (White Farm) Q-1826, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1766B
- Fall IH MS1210, MS1209, MS1207, MS1206
- Case New Holland (CNH) MAT3525 (134-D Fluid), MAT3509, MAT3506, MAT3505
- (Föråldrade) Caterpillar TO-2,
- Denison hydraulik HF-0, HF-1, HF-2
- Ford ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, ESN-M2C41-B
- Ford-New Holland FNHA-2-C-201.00
- John Deere JDM J20C, J14C (Type 303 Fluid)
- Kubota UDT Fluid
- Hydraul Olja för Landini traktor II
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135, M1129A
- Sundstrand Hydrostatic överföringsolja
- Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S
- Volvo VME WB 101 (VCE 1273,03)
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06E, 06K, 17E

TEKNISK DATA

Fördelar och egenskaper

- Utmärkt oxidationmotstånd och termisk stabilitet
- Utmärkt skydd för kopplingar, växellådor, och hydrauliska pumpar
- Förhindrar bromsljud och oförutsedda låsningar
- Skyddar mot rost och korrosion
- Utmärkt försegling av föroreningar
- Goda egenskaper mot skummning
- Kan användas året runt i alla klimat

Gradering	---	Låg Viskositet
Specifik tyngdkraft @ 15.5 °C	0.879	0.864
Densitet, lbs/gal @ 15.5 °C	7.32	7.19
Färg/ASTM D1500	3.5	3.5
Flampunkt (COS), °C	210	190
Flytttemperatur, °C	-43	-51
Viskositet, Brookfield		
cP @ -20°C	2.800	---
cP @ -35°C	26.700	---
cP @ -40°C	---	11.500
Viskositet, Kinematic		
cSt @ 40°C	61.0	34.3
cSt @ 100°C	9.4	7.4
Viskositetsindex	146	192
Total Bas Nr. (TBN), ASTM D2896	9.6	9.6
Zinc, wt %	0.149	0.149