

MYSTIK® JT - 6® LO-TEMP EXTREME GREASE

Vaselin utvecklats för extrem kyla

Mystik JT-6 Lo-Temp Extreme Grease är ett vitt vaselin som är olösligt i vatten . Den ger ett antiwear slitageskydd mot extrema påfrestningar. Det är ett universalvaselin som utvecklats för användning vid mycket låga temperaturer för smörjning av kullager och chassi. Mystik JT-6 Lo-Temp Extreme Grease presterar bra i extremt kalla förhållanden (-54 °C) där minimal friktion exsisterar och där höga hastigheter framkommer. Denna produkt kan även användas var det krävs utmärkt korrosionsskydd och var utrustning lagras eller används från tid till tid. Vaselinet anses av många som det ultimata produkten i gruvindustrin eftersom det har en utmärkt förmåga att smörja inom ett brett temperaturområde.

Applikationer

- Vattenbeständing
- Innehåller effektiva tillsatsmedel (anti-rost, EP / AW, och antioxiderings skydd)
- Utmärkt prestanda vid låga temperaturer
- Ljus till färgen

Funktioner och fördelar

- Universalvaselin för extremt låga och normala temperaturer i kullager och chassi smörjning
- För mycket kalla miljöer där minimal friktion är nödvändig och där höga hastigheter framkommer.
- Utmärkt vaselin för utrustning som sitter länge i lager som används från tid till tid.

TEKNISK DATA

NLGI Gradering	2
Förtjockningsmedel	Anhydrous Calcium
Färg	Medium brun
Droppunkt °C	140
Penetration, Jobbat (60 Takt) ASTM D217	265-295
Konsistens	Sileä
4-kulors Slitage, EP, ASTM D2596, Svets belastning, kgf	250
4-kulors Slitage, ASTM D2266, Diameter på skråma, mm	0,56
4-kulors Belastnings slitage Index, ASTM D 2596	35
4-kulors Sista belastnings bärformåga, ASTM D 2596, kgf	65
Oxiderings Stabilitet, ASTM D942, 100h	4 (8)
Tryck Fall, Psi (kPa)	
Rost Förhindring, ASTM D1743	Godkänt
S-75 Vaselinets rörlighet, Rörlighet, gms/sec. at 0, 10, & 20 °F	9, 11, 18
Lågtemperaturs vridmoment -40 ° (-40 °C)F, N-m	0,48
Timken OK Belastning ASTM D2509, lb	45
Vattenbeständighet, ASTM D1264,	
Dropping Point @ 100 °F %	5
Oljeseperation, ASTM D 1742, % loss	5
Basolja egenskaper:	
Viskositet,	
cSt @ 40°C	20,3
cSt @ 100°C	4,11
Viskositetsindexi	102
Användbar Temperatur Område, °C	-54 till 121